

MODELO: **AT.ALPHA**  
 FORMATO: **25 x 70**  
 PRODUCTO: **REVESTIMIENTO PASTA ROJA**  
 GRUPO: **B III**

FECHA: 24/11/2015

ENSAYOS	RESULTADOS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	MEDIDAS ( % )	<b>CUMPLE CON LA NORMA</b>
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO ( % )	<b>16 %</b>
UNE-EN-ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA ( N ) RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ( N/mm <sup>2</sup> )	<b>600 - 900 N</b> <b>20 - 25 N/mm<sup>2</sup></b>
UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	CLASIFICACIÓN PEI	<b>NO APLICA</b>
UNE-EN ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	COEFICIENTE DE DILATACIÓN	<b>&lt; 7,0 x 10-6°C</b>
UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	<b>RESISTE</b>
UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	<b>RESISTE</b>
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO 100 g/l	<b>GA</b>
	HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	<b>GA</b>
	ÁCIDO CLORHÍDRICO 3 % ÁCIDO CITRÍCO 100 g/l HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l	<b>CUMPLE CON LA NORMA</b>
	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO ACEITE DE OLIVA	<b>5</b> <b>5</b> <b>5</b>
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS		

OBSERVACIONES:

Vº Bº LABORATORIO :

**PAMESA**  
ceramica **PAMESA CERAMICA, S.L.**  
12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA