

















NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER	AY-HP6709
MATERIAL	PORCELAIN
BODY	WHITE BODY
VISUAL FINISH	GLOSSY
SURFACE FINISH	GLAZE POLISH
Producing Technique	SCREEN
LAST UPDATE	2022-9-01



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIK VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	-0.02~0.05%	±1.0%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	-0.03~0.04%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	-0.03~0.04%	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	-0.03~0.04%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	-3.2~-1.1%	±5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	0.08%	E ≤ 0.50 % for Porcelain 0,5% < E ≤ 3%, Gress 3% < E ≤ 6%, Semigres 6% < E ≤ 10 %, Semiporoso 10% < E ≤ 20 %, poroso (ceramic wall)	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	48MPa	≥35Mpa for Porcelain ≥ 12 Mpa for Ceramic	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	2228N	≥1500N for Porcelain ≥ 600 N for Ceramic	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	GA	≥ GB	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	5	≥3 CLASS	UNI EN ISO 10545-14
	DEEP ABRASION RESISTANCE (TECHNICAL PORCELAIN) RESISTENCIA A LA ABRASION	/	< 175 mm <sup>3</sup> : High Traffic <393 mm <sup>3</sup> Moderate Traffic <649 mm <sup>3</sup> Medium Traffic <393 mm <sup>3</sup> Light Traffic <393 mm <sup>3</sup> Very Light	UNI EN ISO 10545-6
	SUPERFICIAL ABRASION (PEI) (durability of tile's GLAZED surface) ABRASION SUPERFICIAL SUPERFICIES ESMALTADAS	3	PEI 1, Very light Traffic, wall Only PEI 2, Light Traffic PEI 3, Moderate Traffic, Home use Only PEI 4, Moderate to Heavy Traffic	UNI EN ISO 10545-7
	SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	/	R9 to R13	UNE ENV 12633
	MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	/	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V3	V1-V4	DIN 51094

#### PACKING INFORMATION

INFORMACION DE EMPAQUE

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
600X600X9.3	1.44	4	40	57.6	30	1200

*Se aconseja al colocar, mezclar las piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.*

#### RECOMENDACIONES

.Aconsejamos para su conservación que: una vez colocados, retiren los restos del material de colocación (cementos, etc) con una esponja y abundante agua, sin frotar sobre las piezas con ningún material abrasivo.

.En posteriores limpiezas, no utilizar nunca detergentes en polvo, soluciones ácidas o alcalinas ni estropajos abrasivos. Es suficiente una esponja, abundante agua y/o jabón líquido neutro.