

Superficie Brillante y Semi-Brillante

Para uso en piso y paredes tanto interiores como exteriores incluyendo baños.

Las piezas están hechas con materia prima importada que le agrega un brillo de hasta 3 veces superior al brillo regular de productos similares.


Superficie de fácil limpieza y altamente resistente al rayado.

Absorción inferior al 0.1% lo que es hasta 3 veces inferior a la absorción de piezas de productos similares.




El acabado de la superficie no cambia con el paso del tiempo y su resistencia al impacto por contacto con agua es también muy superior.

El producto es sometido a un examen especial para verificar que el mismo cumple con la norma GB/T4100.1-1999.

Disponible en forma cuadrada, redonda y hexagonal.



36 Mosaicos de (4,8 cm x 4,8 cm) unidos por una malla de hilo Formato: 30,6 cm x 30,6 cm. Espesor: 5 mm, juntas de ± 3 mm.



TEST REPORT

Sample Name	PK30.6CR06SH924 - PK30.6CR80SH923 - PKCR4.8SH19	Original Place	China
Sample Sender	Grupo Avita, s.a.		
Sample Feature	Two-Tone Colour Lay-Up	Sample Amount	One
Format	30.6 x 30.6 cm	36 Mosaicos de (4,8 cm x 4,8 cm)	
Test Temperature	20 ° C	Test Humidity	70%
Test Items	See the Chart	Sample Date	2010/12/17
Test Mode	Consignment Inspect	Finished date	2010/12/20
Tickness	5 mm, juntas de ± 3 mm		

Test Result:

% Water absorption rate	1.0	Monoblock size	Deviation
Appearance quality (Darkblue, Lightblue, crackled glaze tile)	Unseen obvious defect	48.4	+ 0.3
		48.0	- 0.1
		48.0	- 0.1
		48.1	0
Line & deviation	2.5 \pm 0.2mm	48.3	+ 0.2
		47.6	- 0.5
Line - Period	304 mm	48.5	+ 0.4
Resistance against shocks	15-145°C 10 (10 times cycles) Unseen obvious defect	48.1	0
		48.3	+ 0.2
		48.1	0