

FICHA TÉCNICA



Magma Pérola

C54015

34x58cm | Connect | Acetinado | 4 Faces

LA - Paredes

Paredes residenciais e comerciais internas e externas até 3 m de altura.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

| | |
|--|---|
| Tamanho de Fabricação: 34x58cm Connect | Espessura: 9mm |
| Caixas/Pallet: 72 | Peso/Caixa: 30kg |
| Peso do Pallet: 2.100kg | m ² /Caixa: 1,52m ² |
| Junta Mínima: 2mm | Retificado: Não |
| Peças/Caixa: 8 | m ² /Pallet: 109,44 |

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico
Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | ≥ B

0,4

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
≥ 0,4 locais onde se requer resistência ao escorregamento

0,4

NOTA

Antes da aquisição, verificar se o produto é adequado para o ambiente a ser revestido.

As embalagens descrevem as instruções de instalação e os cuidados necessários durante o uso do produto. O desrespeito às orientações do fabricante e as normas de assentamento vigentes (NBR 13753 | 13754 | 13755) podem afetar o desempenho do produto e acarretar a perda de garantia.

Todas as placas cerâmicas são suscetíveis a riscos. Evitar o contato com agentes abrasivos e o arraste de objetos sem proteção.

A limpeza das peças deve ser realizada apenas com detergente neutro ou saponáceo cremoso diluído em água. Produtos com superfície granilhada e aderente requerem maior atenção a limpeza.

Produtos com coeficiente de atrito ≥ 0,4 não são classificados pelo fabricante como antiderrapantes ou antideslizantes. O fabricante não garante o não escorregamento.

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.

CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I.: 615.009.635.110

AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550