

		Ficha Técnica Product Data Sheet		Monoquema ANEXO K ANNEX K Grupo BI Ib Group BI Ib		MAGMA BEIGE		Código Code: GD-3252 Fecha Date: 2024-10-30 Revisión 1	
NOMBRE NAME				CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	ESPESOR mm THICKNESS mm	DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN mm MANUFACTURING DIMENSION mm		
MAGMA 30X60 BEIGE THIN				122302E	NATURAL	7.5	300 X 600		
N°	CARACTERÍSTICA CHARACTERISTIC	ENSAYO TEST	NORMA / NORM NTE INEN - ISO 13006				GRAIMAN		
1	Longitud y ancho Length and width	10545-2	(± 0,6%), ± 2,0 mm				(± 0,6%), ± 2,0 mm		
2	Espesor Thickness		(± 5%), ± 0,5 mm				(± 5%), ± 0,5 mm		
3	Rectitud de los lados Straightness of sides		(± 0,5 %), ± 1,5 mm				(± 0,5 %), ± 1,5 mm		
4	Rectangularidad Rectangularity		(± 0,5 %), ± 2,0 mm				(± 0,5 %), ± 1,5 mm		
5	Curvatura de centro Central curvature		(± 0,5 %), ± 2,0 mm				(± 0,4 %), ± 1,5 mm		
6	Curvatura de borde Side curvature		(± 0,5 %), ± 2,0 mm				(± 0,5 %), ± 1,5 mm		
7	Alabeo Warpage		(± 0,5 %), ± 2,0 mm				(± 0,4 %), ± 1,5 mm		
8	Calidad de la superficie Surface quality		Mínimo 95% libre de defectos visibles Minimum 95% free of visible defects				Mínimo 95% libre de defectos visibles Minimum 95% free of visible defects		
9	Absorción de agua Water absorption	10545-3	6 % < Ev ≤ 10 % Máximo individual 11 % 6% <Ev ≤ 10% Individual maximum 11%				6 % < Ev ≤ 10 % Máximo individual 11 % 6% <Ev ≤ 10% Individual maximum 11%		
10	Resistencia a la rotura Resistance to breakage	10545-4	a) Espesor ≥ 7.5 mm No menor que 800 Newton A) Thickness ≥ 7.5 mm Not less than 800 Newton				a) Espesor ≥ 7.5 mm No menor que 800 Newton A) Thickness ≥ 7.5 mm Not less than 800 Newton		
			b) Espesor < 7.5 mm No menor que 500 Newton B) Thickness <7.5 mm Not less than 500 Newton				b) Espesor < 7.5 mm No menor que 500 Newton B) Thickness <7.5 mm Not less than 500 Newton		
11	Módulo de rotura Modulus of rupture		Mínimo 18 N/mm² Minimum 18 N/mm²				Mínimo 18 N/mm² Minimum 18 N/mm²		
			Mínimo individual 16 N/mm² Minimum individual 16 N/mm²				Mínimo individual 16 N/mm² Minimum individual 16 N/mm²		
12	Resistencia a la Abrasión Superficial Resistance to surface abrasion	10545-7	Reportar la clase de abrasión y los ciclos aprobados FICHA TÉCNICA Report the type of abrasion and the approved cycles TECHNICAL DATA SHEET				3		
13	Resistencia a la Abrasión Profunda, Baldosas No Esmaltadas Resistance to Deep Abrasion, Unglazed Tiles	10545-6	No Aplica Not apply				No Aplica Not apply		
14	Resistencia al cuarteado Crazing resistance	10545-11	Requerido Required				No presenta Cuarteo Does not present Quartz		
15	Resistencia a las manchas Stain Resistance	10545-14	Mínimo CLASE 3 Minimum Class 3				Mínimo CLASE 3 Minimum CLASS 3		
16	Resistencia a los agentes químicos Resistance to chemical agents	10545-13	Resistencia a los agentes químicos caseros y sales de piscina Mínimo B Resistance to household chemicals and pool salts Minimum B				B		
			Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración El fabricante declara la clasificación Resistance to acids and alkalis of low concentration Manufacturer declares the classification				LB		
			Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE Resistance to acids and alkalis of high concentration. TEST METHOD AVAILABLE				HB		
17	Dureza Mohs Scrath hardness (Mohs)	UNE-EN 15771	No Aplica Not apply				4		
18	Coefficiente de Fricción DCOF (húmedo) Coefficient of Friction DCOF (wet)	ANSI A 137.1	No Aplica Not apply				0.46		
CATEGORÍAS DE V-RATING: En todo producto de cerámica, como característica inherente existen variaciones de color, tono y textura. Existen cuatro indicadores asignado para informar a los consumidores, el grado de variación que se puede ver presentar entre las piezas de una caja de determinado producto. CATEGORIES OF V-RATING: In every ceramic product, as inherent characteristic there are variations of color, tone and texture. There are four indicators assigned to inform consumers, the degree of variation that can be seen to present between the pieces of a product box.			V2		Variación moderada de color, tono y textura. Al igual que la mayoría de materiales naturales este producto tiene una variación que añade refinamiento a paredes y pisos.				
					Moderate variation of color, shade and texture. Like most natural materials this product has a variation that adds refinement to walls and floors.				
RECOMENDACIÓN DE USO: Para baldosas cerámicas esmaltadas, el fabricante recomienda la combinación de Resistencia Abrasión Superficial y Dureza Mohs. RECOMMENDATION OF USE: For glazed ceramic tiles, the manufacturer recommends the combination of Surface Abrasion Resistance and Mohs Hardness.			RG		Residencial General: Para instalar en ambientes protegidos de agentes abrasivos (arena, gravilla, etc). Recomendada para todas las áreas residenciales privadas, incluidas cocinas y terrazas. Además para habitaciones de hoteles, con sus respectivos servicios, cuartos de hospitales, etc. General Residential: To be installed in environments protected from abrasive agents (sand, gravel, etc.). Recommended for all private residential areas, including kitchens and terraces. In addition to hotel rooms, with their respective services, hospital rooms, etc.				



Certificaciones del Sistema

