

		PORCELANATO ESMALTADO <i>Glazed Porcelain</i> ANEXO G <i>ANNEX G</i> Grupo B1a <i>Group B1a</i>			PLASTER DARK GRAY		Código <i>Code:</i> GD-3395 Fecha <i>Date:</i> 2025-02-10 Revisión <i>Revision</i> 1	
NOMBRE <i>NAME</i>				CÓDIGO <i>CODE</i>	ACABADO <i>FINISH</i>	ESPESOR mm <i>THICKNESS mm</i>	DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN mm <i>MANUFACTURING DIMENSION mm</i>	
PLASTER 60X120 DARK GRAY THINR				87ER2900E	RECTIFICADO	7.4	600 X 1200	
N°	CARACTERÍSTICA <i>CHARACTERISTIC</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA / NORM NTE INEN - ISO 13006			GRAIMAN		
1	Longitud y ancho <i>Length and width</i>	10545-2	(± 0,3%), ±1 mm			(± 0,3%), ± 0,6 mm		
2	Espesor <i>Thickness</i>		(± 5%), ± 0,5 mm			(± 5%), ± 0,5 mm		
3	Rectitud de los lados <i>Straightness of sides</i>		(± 0,3 %), ± 0,8 mm			(± 0,3 %), ± 0,8 mm		
4	Rectangularidad <i>Rectangularity</i>		(± 0,3 %), ±1,5 mm			(± 0,3 %), ±1,5 mm		
5	Curvatura de centro <i>Central curvature</i>		(± 0,4 %), ± 1,8 mm			(± 0,4 %), ± 1,5 mm		
6	Curvatura de borde <i>Side curvature</i>		(± 0,4 %), ± 1,8 mm			(± 0,4 %), ± 1,8 mm		
7	Alabeo <i>Warpage</i>		(± 0,4 %), ± 1,8 mm			(± 0,4 %), ± 1,5 mm		
8	Calidad de la superficie <i>Surface quality</i>		Mínimo 95% libre de defectos visibles <i>Minimum 95% free of visible defects</i>			Mínimo 95% libre de defectos visibles <i>Minimum 95% free of visible defects</i>		
9	Absorción de agua <i>Water absorption</i>	10545-3	Ev ≤ 0.5 %, Máximo individual 0.6 % <i>Ev ≤ 0.5%, Individual maximum 0.6%</i>			Ev ≤ 0.5 %, Máximo individual 0.6 % <i>Ev ≤ 0.5%, Individual maximum 0.6%</i>		
10	Resistencia a la rotura <i>Resistance to breakage</i>	10545-4	a) Espesor ≥ 7.5 mm No menor que 1300 Newton <i>A) Thickness ≥ 7.5 mm Not less than 1300 Newton</i>			a) Espesor ≥ 7.5 mm No menor que 1300 Newton <i>A) Thickness ≥ 7.5 mm Not less than 1300 Newton</i>		
11	Módulo de rotura <i>Modulus of rupture</i>		b) Espesor < 7.5 mm No menor que 700 Newton <i>B) Thickness <7.5 mm Not less than 700 Newton</i>			b) Espesor < 7.5 mm No menor que 700 Newton <i>B) Thickness <7.5 mm Not less than 700 Newton</i>		
12	Resistencia a la Abrasión Superficial <i>Resistance to surface abrasion</i>	10545-7	Mínimo 35 N/mm² <i>Minimum 35 N/mm²</i>			Mínimo 35 N/mm² <i>Minimum 35 N/mm²</i>		
13	Resistencia a la Abrasión Profunda, Baldosas No Esmaltadas <i>Resistance to Deep Abrasion, Unglazed Tiles</i>	10545-6	Mínimo individual 32 N/mm² <i>Minimum individual 32 N/mm²</i>			Mínimo individual 32 N/mm² <i>Minimum individual 32 N/mm²</i>		
14	Resistencia al cuarteado <i>Crazing resistance</i>	10545-11	Reportar la clase de abrasión y los ciclos aprobados FICHA TÉCNICA <i>Report the type of abrasion and the approved cycles TECHNICAL DATA SHEET</i>			3		
15	Resistencia a las manchas <i>Stain Resistance</i>	10545-14	No Aplica <i>Not apply</i>			No Aplica <i>Not apply</i>		
16	Resistencia a los agentes químicos <i>Resistance to chemical agents</i>	10545-13	Requerido <i>Required</i>			No presenta Cuarteo <i>Does not present Quartz</i>		
17	Resistencia a las manchas <i>Stain Resistance</i>	10545-14	Mínimo CLASE 3 <i>Minimum Class 3</i>			Mínimo CLASE 3 <i>Minimum CLASS 3</i>		
18	Resistencia a los agentes químicos <i>Resistance to chemical agents</i>	10545-13	Resistencia a los agentes químicos caseros y sales de piscina Mínimo B <i>Resistance to household chemicals and pool salts Minimum B</i>			B		
19	Resistencia a los agentes químicos <i>Resistance to chemical agents</i>	10545-13	Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración El fabricante declara la clasificación. <i>Resistance to acids and alkalis of low concentration. The manufacturer declares the classification.</i>			LB		
20	Resistencia a los agentes químicos <i>Resistance to chemical agents</i>	10545-13	Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE <i>Resistance to acids and alkalis of high concentration. TEST METHOD AVAILABLE</i>			HB		
21	Dureza Mohs <i>Scratch hardness (Mohs)</i>	UNE-EN 15771	No Aplica <i>Not apply</i>			5		
22	Coefficiente de Fricción DCOF (húmedo) <i>Coefficient of Friction DCOF (wet)</i>	ANSI A 137.1	No Aplica <i>Not apply</i>			0.43		
CATEGORÍAS DE V-RATING: En todo producto de cerámica, como característica inherente existen variaciones de color, tono y textura. Existen cuatro indicadores asignado para informar a los consumidores, el grado de variación que se puede ver presentar entre las piezas de una caja de determinado producto. <i>CATEGORIES OF V-RATING: In every ceramic product, as inherent characteristic there are variations of color, tone and texture. There are four indicators assigned to inform consumers, the degree of variation that can be seen to present between the pieces of a product box.</i>			V2		Variación moderada de color, tono y textura. Al igual que la mayoría de materiales naturales este producto tiene una variación que añade refinamiento a paredes y pisos. Moderate variation of color, shade and texture. Like most natural materials this product has a variation that adds refinement to walls and floors.			
RECOMENDACIÓN DE USO: Para baldosas cerámicas esmaltadas, el fabricante recomienda la combinación de Resistencia Abrasión Superficial y Dureza Mohs. <i>RECOMMENDATION OF USE: For glazed ceramic tiles, the manufacturer recommends the combination of Surface Abrasion Resistance and Mohs Hardness.</i>			RG		Residencial General: Para instalar en ambientes protegidos de agentes abrasivos (arena, gravilla, etc). Recomendada para todas las áreas residenciales privadas, incluidas cocinas y terrazas. Además para habitaciones de hoteles, con sus respectivos servicios, cuartos de hospitales, etc. <i>General Residential: To be installed in environments protected from abrasive agents (sand, gravel, etc.). Recommended for all private residential areas, including kitchens and terraces. In addition to hotel rooms, with their respective services, hospital rooms, etc.</i>			



Certificaciones del Sistema



Certificación al Producto

