

		Ficha Técnica Product Data Sheet		PORCELANATO ESMALTADO Glazed Porcelain ANEXO G ANNEX G Grupo B1a Group B1a		CIPRES LIGHT GRAY		Código Code: GD-3272 Fecha Date: 2024-11-14 Revisión Revision 1			
NOMBRE NAME				CÓDIGO CODE		ACABADO FINISH		ESPESOR mm THICKNESS mm		DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN mm MANUFACTURING DIMENSION mm	
CIPRES 19X120 LIGHT GRAY THINR				89ER1781E		RECTIFICADO		7.4		192 X 1200	
N°	CARACTERÍSTICA CHARACTERISTIC	ENSAYO TEST	NORMA / NORM NTE INEN - ISO 13006					GRAIMAN			
1	Longitud y ancho Length and width	10545-2	(± 0,3%), ±1 mm					(± 0,3%), ± 0,6 mm			
2	Espesor Thickness		(± 5%), ± 0,5 mm					(± 5%), ± 0,5 mm			
3	Rectitud de los lados Straightness of sides		(± 0,3 %), ± 0,8 mm					(± 0,3 %), ± 0,8 mm			
4	Rectangularidad Rectangularity		(± 0,3 %), ±1,5 mm					(± 0,3 %), ±1,5 mm			
5	Curvatura de centro Central curvature		(± 0,4 %), ± 1,8 mm					(± 0,4 %), ± 1,5 mm			
6	Curvatura de borde Side curvature		(± 0,4 %), ± 1,8 mm					(± 0,4 %), ± 1,8 mm			
7	Alabeo Warpage		(± 0,4 %), ± 1,8 mm					(± 0,4 %), ± 1,5 mm			
8	Calidad de la superficie Surface quality		Mínimo 95% libre de defectos visibles Minimum 95% free of visible defects					Mínimo 95% libre de defectos visibles Minimum 95% free of visible defects			
9	Absorción de agua Water absorption	10545-3	Ev ≤ 0.5 %, Máximo individual 0.6 % Ev ≤ 0.5%, Individual maximum 0.6%					Ev ≤ 0.5 %, Máximo individual 0.6 % Ev ≤ 0.5%, Individual maximum 0.6%			
10	Resistencia a la rotura Resistance to breakage	10545-4	a) Espesor ≥ 7.5 mm No menor que 1300 Newton A) Thickness ≥ 7.5 mm Not less than 1300 Newton					a) Espesor ≥ 7.5 mm No menor que 1300 Newton A) Thickness ≥ 7.5 mm Not less than 1300 Newton			
11	Módulo de rotura Modulus of rupture		b) Espesor < 7.5 mm No menor que 700 Newton B) Thickness <7.5 mm Not less than 700 Newton					b) Espesor < 7.5 mm No menor que 700 Newton B) Thickness <7.5 mm Not less than 700 Newton			
			Mínimo 35 N/mm² Minimun 35 N/mm²					Mínimo 35 N/mm² Minimun 35 N/mm²			
			Mínimo individual 32 N/mm² Minimum individual 32 N/mm²					Mínimo individual 32 N/mm² Minimum individual 32 N/mm²			
12	Resistencia a la Abrasión Superficial Resistance to surface abrasion	10545-7	Reportar la clase de abrasión y los ciclos aprobados FICHA TÉCNICA Report the type of abrasion and the approved cycles TECHNICAL DATA SHEET					4			
13	Resistencia a la Abrasión Profunda, Baldosas No Esmaltadas Resistance to Deep Abrasion, Unglazed Tiles	10545-6	No Aplica Not apply					No Aplica Not apply			
14	Resistencia al cuarteado Crazing resistance	10545-11	Requerido Required					No presenta Cuarteo Does not present Quartz			
15	Resistencia a las manchas Stain Resistance	10545-14	Mínimo CLASE 3 Minimum Class 3					Mínimo CLASE 3 Minimum CLASS 3			
16	Resistencia a los agentes químicos Resistance to chemical agents	10545-13	Resistencia a los agentes químicos caseros y sales de piscina Mínimo B Resistance to household chemicals and pool salts Minimum B					B			
			Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración El fabricante declara la clasificación. Resistance to acids and alkalis of low concentration. The manufacturer declares the classification.					LB			
			Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE Resistance to acids and alkalis of high concentration. TEST METHOD AVAILABLE					HB			
17	Dureza Mohs Scrath hardness (Mohs)	UNE-EN 15771	No Aplica Not apply					6			
18	Coefficiente de Fricción DCOF (húmedo) Coefficient of Friction DCOF (wet)	ANSI A 137.1	No Aplica Not apply					0.59			
CATEGORÍAS DE V-RATING: En todo producto de cerámica, como característica inherente existen variaciones de color, tono y textura. Existen cuatro indicadores asignado para informar a los consumidores, el grado de variación que se puede ver presentar entre las piezas de una caja de determinado producto. CATEGORIES OF V-RATING: In every ceramic product, as inherent characteristic there are variations of color, tone and texture. There are four indicators assigned to inform consumers, the degree of variation that can be seen to present between the pieces of a product box.			V3		Variación alta de color, tono y textura entre las piezas de una misma caja, característica que proporciona un diseño espontáneo dentro del mismo rango de color, realzando diferencias en textura y diseño. High variation of color, tone and texture between the pieces of the same box, a characteristic that provides a spontaneous design within the same color range, enhancing differences in texture and design.						
RECOMENDACIÓN DE USO: Para baldosas cerámicas esmaltadas, el fabricante recomienda la combinación de Resistencia Abrasión Superficial y Dureza Mohs. RECOMMENDATION OF USE: For glazed ceramic tiles, the manufacturer recommends the combination of Surface Abrasion Resistance and Mohs Hardness.			CM		Comercial Moderado:Para instalar en ambientes sometidos a la acción de agentes abrasivos (arena, gravilla, etc). Y en zonas de acceso directo desde el exterior. Recomendada para bancos, restaurantes, hoteles, escuelas, oficinas, boutiques, hospitales, etc. Se excluyen las áreas inmediatas a los mesones de atención al público como bancos y otras entidades similares, patios de comida y áreas donde hay esfuerzos concentrados. Moderate Commercial: To install in environments subject to the action of abrasive agents (sand, gravel, etc). and in areas with direct access from outside. Recommended for banks, restaurants, hotels, schools, offices, boutiques, hospitals, etc. The immediate areas to the service counters of banks and other similar entities, food courts and areas where concentrated efforts are excluded.						



Certificaciones del Sistema



Certificación al Producto

