

De acuerdo con la norma ABNT NBR ISO 13006 y métodos de prueba de acuerdo con la norma ABNT NBR 10545

Características Técnicas Technical Characteristics		PRODUCTO: DENVER CARBONE 175005	
Dimensión nominal	7,5 X 26 CM		
Dimensión de fabricación	75,2 X 257,5 MM		
Espesor de fabricación	7,0 mm		
Variación de tonalidad	V1: Uniforme, las diferencias entre partes de una misma producción son mínimas		
Numero de caras	01 Lado		
Finalizar	Satín		
Característica de superficie	Alivio		
Placa prensada en seco	Anexo J - BIIa		
Piezas por caja	54		
M ² por caja	1,1 M ²		
Peso seco máximo – Kg/caja	14,301 kg		
Cajas/palet	80		
m ² /palet	88,00		
Kg/palet	≅ 1.144,60		
Pruebas de Características Físicas Physical Characteristics Test		Normas de Ensayo Testing Standards	Resultado Result
Determinación de la calidad superficial Surface quality determination		ABNT NBR ISO 10545-2:2020	≥ 95%
Determinación de absorción de agua (método de vacío) Water absorption determination (vacuum method)		ABNT NBR ISO 10545-3:2020	3 a 6 %
Módulo de resistencia a la flexión Bending resistance module		ABNT NBR ISO 10545-4:2020	≥ 22 N/mm ²
Carga de rotura Breaking load		ABNT NBR ISO 10545-4:2020	≥ 600 N
Resistencia al agrietamiento para tableros esmaltados Cracking resistance for glazed boards		ABNT NBR ISO 10545-11:2020	Resiste
Determinación de la expansión por humedad Expansion by moisture determination		ABNT NBR ISO 10545-10:2020	Máx. 0,6 mm / m
Características Químicas Chemical Characteristics		Normas de Ensayo Testing Standards	Resultado Result
Resistencia a las manchas Stains resistance		ABNT NBR ISO 10545-14:2020	≥ 3
Resistencia al Ataque Químico Chemical Attack Resistance		Normas de Ensayo Testing Standards	Resultado Result
Uso doméstico Domestic use		ABNT NBR ISO 10545-13:2020	≥ GB
Ácidos de baja concentración Low concentration acid		ABNT NBR ISO 10545-13:2020	≥ GLB
Álcalis de baja concentración Low concentration alkali		ABNT NBR ISO 10545-13:2020	≥ GLB