
MULTI FLOOR-SET

MULTI FLOOR-SET mortero ofrece buena fuerza de adherencia a precios económicos para instalaciones de baldosas y azulejos en pisos. Aplicar sobre substratos de concreto, placas de base de cemento y azulejos y baldosas de cerámica existentes. Cumple con la norma de ANSI A118.4.

Uso Básico

Para la instalación de azulejos y baldosas vítreas, semivítreas o absorbentes, incluso los de cerámica, mosaico, baldosas de gran espesor, de cemento, porcelana, ladrillos y miniladrillos, terrazo premoldeado y piedra natural.

Areas de Uso

Para uso en pisos o encimeras interiores o exteriores; sobre concreto, substratos de mortero, albañilería, cemento Pórtland, WonderBoard®, placas de base de cemento, pared de yeso seco (en superficies secas) y azulejos y baldosas de cerámica existentes.

Limitaciones

No aplicar directamente sobre maderas duras, madera contrachapada tipo Luan, madera particulada, parquet, láminas de vinilo con dorso almohadillado o esponjoso, metal, fibra de vidrio, plástico o paneles OSB. Cuando instale piedras naturales sensibles a la humedad o aglomerados (consulte con el fabricante) use EBM-lite™ Mortero Epoxy Adherente 100% Sólido. No recomendado para la instalación de piedras con resina al dorso. Para la instalación de piedras dimensionales mayores a 12" x 12" (30 x 30 cm), comuníquese con el departamento de Asistencia Técnica para obtener recomendaciones acerca de los requisitos de deflexión del substrato.

Preparación de la Superficie

Preparación general de la superficie

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedades, compuestos de secado, selladores, adhesivos o cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia. Las superficies brillantes o pintadas deben estar lijadas, raspadas y limpias de ceras, suciedades u otros contaminantes. La temperatura ambiente, superficies y materiales deben mantenerse a una temperatura superior a los 50° F (10° C) o inferior a los 100° F (38° C) durante 72 horas.

Substratos de cemento

Las superficies de concreto o yeso deben estar completamente secas y ser porosas. Rocíe un poco de agua sobre varios lugares del substrato. Si el agua penetra, podrá lograrse una buena adherencia. Si el agua se acumula sobre la superficie significa que hay contaminantes que pueden afectar la capacidad de adherencia. Quite los contaminantes antes de la instalación. El concreto debe estar libre de eflorescencias y no estar sujeto a presión hidrostática. Las lozas de concreto deben estar terminadas con cepillo para aumentar la adherencia. Las placas de concreto lisas, deben ser desbastadas para permitir una buena adherencia.

Placas de base de WonderBoard®

Como alternativa superior a una capa adicional de madera contrachapada, se pueden instalar placas de WonderBoard sobre substratos para pisos. Consulte las hojas de datos respectivas para información acerca de su instalación.

Pisos existentes de baldosas de cerámica

Para baldosas o azulejos de cerámica bien adheridos, desgaste la superficie mecánicamente con piedra de carburo de silicio. Luego, enjuague la superficie y déjela secar. Para lijar, se recomienda usar un respirador aprobado.

Juntas de expansión

Las juntas de expansión, juntas de control y juntas añadidas nunca deben cubrirse con material para la instalación de azulejos o baldosas. Las juntas de expansión deben rellenarse con el sellador elastomérico adecuado y cubrirse con baldosas o azulejos.

Mezclado

Mezclar completamente 6 cuartos de galón (5.68 L) de agua limpia y fresca con 50 libras (22.68 kg) de mortero Medium Bed Mortar y mezcle hasta obtener una pasta de consistencia suave. Para instalaciones sobre madera contrachapada, residuos de adhesivo o pisos flexibles sustituya STAR SET sin diluir con agua. Mezcle a mano o con una taladradora de 1/2" (13 mm) de baja velocidad (150 – 200 RPM). Deje reposar por 5 a 10 minutos, vuelva a mezclar y use. Revuelva la mezcla ocasionalmente para mantenerla suave, pero no agregue más agua o adhesivo. Cuando el mortero esté correctamente mezclado, los surcos hechos a paleta permanecerán rígidos sin desplomarse.



MULTI FLOOR-SET

Aplicación

INSTALACIÓN CONFORME CON LA NORMA DE ANSI A108.5. Al instalar piedras naturales de dorso irregular, adoquines o baldosas grandes, utilice una paleta de ranuras cuadradas de 1/2" x 1/2" x 12" (13 x 13 x 13 mm) o en U de 3/4" x 9/16" x 3/8" (19 x 14 x 9,5 mm). Aplique más mortero con el lado ranurado a un ángulo de 45 de la superficie, siempre en la misma dirección. Presione firmemente los azulejos o baldosas en su lugar con un movimiento perpendicular a través de los surcos de mortero, y desplácelos hacia adelante y atrás. Dicha presión aplasta los surcos de mortero y llena los huecos, permitiendo un máximo de cobertura. Con algunas baldosas o azulejos se recomienda aplicar mortero al dorso de los mismos. Ajuste los azulejos o baldosas rápidamente y golpéelos con un bloque y mazo de caucho. Periódicamente levante un azulejo o baldosa y verifique que el adhesivo cubra totalmente el dorso del mismo. No aplique más mortero del que pueda embaldosar o azulejar en 15 minutos o mientras esté pegajoso al tacto. Si el mortero hubiera comenzado a secarse y perdiera pegajosidad, vuelva a pasar la paleta ranurada sobre el mortero. Si el mortero hubiera secado de más, quítelo y vuelva a aplicar mortero fresco. El mortero en el cubo podrá trabajarse por más de 2 horas.

Secado

Deje secar un mínimo de 24 horas antes de aplicar la boquilla o permitir el tráfico liviano, según la temperatura y humedad ambiente. Se recomienda aplicar boquilla MASTER COLOR.

Cobertura

De 80 a 90 pies cuadrados por 50 libras (4 – 4,5 M²/22,68 kg) cuando se aplica con una paleta de ranuras cuadradas de 1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm).

Limpieza

Limpie con agua antes de que seque el material.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Garantía

El fabricante garantiza que si este material resultara defectuoso, se reemplazará por una cantidad igual o se devolverá el importe del precio de la mercancía. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS; POR TANTO, SE DECLARA NULA CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE CALIDAD COMERCIAL E IDONEIDAD EXPLICITA O IMPLICITA.

Información Para Hacer Pedidos

Código Del Producto	Color	Tamaño	Paquete
138131	Gris	50 libras (22,68 kg)	Bolso
138001	Blanco	50 libras (22,68 kg)	Boloso

Datos Técnicos

	Valores Típicos
Tiempo útil de empleo en recipiente	2 horas
Tiempo de apertura del cubo	60 minutos
Tiempo de ajuste	35 minutos
Fuerza de adhesión ante esfuerzo cortante 28 días:	
Azulejo/baldosa de bizcocho	350 psi (24,6 kg/cm ²)
Azulejo/baldosa de porcelana	250 psi (17,6 kg/cm ²)

La conveniencia de un producto para un uso determinado depende exclusivamente del usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad respecto a daños que se deriven de ello. Su responsabilidad nunca excederá el valor de las materiales suministrados. Ninguna persona está autorizada para cambiar estos artículos y no hay más garantía que la ya expresada.

¡Precaución!

Contiene cemento Portland. Use guantes de caucho (hule) y gafas (anteojos) protectoras. Evite contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. Lávese bien después de usar el material. Si hay contacto con los ojos, enjuáguelos con agua por 15 minutos y llame a un médico inmediatamente.

¡Advertencia! ¡No respire los polvos! Este producto contiene Sílice Libre, que puede causar cáncer o lesión pulmonar (silicosis). En áreas polvorientas, use careta de respiración aprobada. Para información más detallada, vea la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGIERA. GUARDA EN AREA FRESCA Y SECA.

