



Especificaciones Técnicas

ABNT NBR ISO 13006

Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua $E_v \leq 0,5\%$ Grupo BIa

Apuano Oro

Línea Timeless

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|
| Tipología | Código | |
| Porcelanato Esmaltado | 204278E | |
| Formato | Espesura | Medida de Fabricación |
| 60X120 | 9,00 | 59,85X119,85 |
| Borde | Superficie | Junta de Asentamiento |
| Retificado | Natural | |

Propiedades Físicas

| |
|--|
| Absorción de Agua (%) |
| Resistencia a la Flexión o Módulo de Rotura (N/mm ²) |
| Carga de Rotura (N) |
| Expansión Humedad (mm/m) |
| Resistencia al Cuarteo |
| Resistencia al Congelamiento |
| Resistencia al Choque Térmico |

Estándares de Prueba

| |
|--------------|
| ISO 10545-3 |
| ISO 10545-4 |
| ISO 10545-4 |
| ISO 10545-10 |
| ISO 10545-11 |
| ISO 10545-12 |
| ISO 10545-9 |

Resultados

| |
|------------|
| 0,5 |
| 35 |
| 1300 |
| 0,1 |
| RESISTENTE |
| RESISTENTE |
| RESISTENTE |

Propiedades Químicas

Resistencia a las Manchas

| |
|---------------------|
| Baldosas Esmaltadas |
|---------------------|

Estándares de Prueba

| |
|--------------|
| ISO 10545-14 |
|--------------|

Resultados

| |
|---|
| 5 |
|---|

Resistencia a Productos Químicos

| |
|--|
| Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración |
| Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas |

| |
|--------------|
| ISO 10545-13 |
| ISO 10545-13 |

| |
|----|
| LA |
| A |

Coeficiente de Fricción

| |
|-------------------|
| Superficie Seca |
| Superficie Mojada |
| Superficie Mojada |

Estándares de Prueba

| |
|----------------|
| ABNT NBR 16919 |
| ABNT NBR 16919 |
| ANSI A326.3 |

Resultados

| |
|------|
| 0,5 |
| 0,4 |
| 0,43 |

Local de Uso

CL - Comercial Ligero | RE - Residencial | FA - Fachada

Portobello

Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000

