

DATA SHEET FICHA TECNICA



SERIE /SERIE	GREY BEIGE MATE
MATERIAL/MATERIAL	Gress Porcelain
BODY/PASTA	WHITE/Gris
VISUAL FINISH /ACABADO	Matte/ Mate
SURFACE FINISH/SUPERFICIE	ROUGH/ Rustico
Producing Technique /Técnica Produccion	GLAZED PORCELAIN
LAST UPDATE	2024-12-10

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		PORCELAMIK VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.02 + 0) %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (0.02 + 0.02) %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (0.08 + 0.17) %	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (0.03 + 0.05) %	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	9.5 mm	±5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	E ≤ 0.5%	0,5% < E ≤ 3%, Gress	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	42MPA	≥35Mpa for Porcelain	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	1900N	≥1500N for Porcelain	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS		≥ UB	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	Class 5	≥3 CLASS	UNI EN ISO 10545-14
	SUPERFICIAL ABRASSION (PEI) (durability of tile's GLAZED surface) ABRASION SUPERFICIAL SUPERFICIES ESMALTADAS	class 4,6000 CYCLES	PEI 1, Very light Traffic, wall Only PEI 2, Light Traffic PEI 3, Moderate Traffic, Home use Only PEI 4, Moderate to Heavy Traffic PEI 5, Heavy Traffic ,	UNI EN ISO 10545-7
	MOHS HARDNESS SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	DUREZA MOHS > 6	MOHS > 6	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS DE TONALIDAD	VARIACION /	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUE

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
300X600	1,44	8	40	57,6	31,2	1248

Se aconseja al colocar, mezclar las piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: tonalidad, calibre y clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.

RECOMENDACIONES

.Aconsejamos para su conservación que: una vez colocados, retiren los restos del material de colocación (cementos, etc) con una esponja y abundante agua, sin frotar sobre las piezas con ningún material abrasivo.
.En posteriores limpiezas, no utilizar nunca detergentes en polvo, soluciones ácidas o alcalinas ni estropajos abrasivos. Es suficiente una esponja, abundante agua y/o jabón líquido neutro.